Progrunt White Premium

Farba gruntująca do wnętrz

- Lepsze krycie
- Zwiększona biel bazowa
- Zoptymalizowana przyczepność i wyrównanie chłonności
- Kompatybilność z agregatami malarskimi
- Atest PZH

ZASTOSOWANIE:

Stosowana do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej: w placówkach służby zdrowia, garażach podziemnych, szkołach, w domach opieki i zakładach produkcyjnych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być używana do malowania pierwotnego lub renowacyjnego o jednolitej lub zmiennej strukturze. Przeznaczona jest do powierzchni takich jak: beton, ściany kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także tapety papierowe i z włókna szklanego.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być czyste, suche, nośne i wolne od tłustych plam oraz starych powłok. Usunąć stare farby klejowe i zmyć wodą, wyrównać większe nierówności zaprawą, przeszlifować i odkurzyć. Na bardzo chłonnych powierzchniach zaleca się wcześniejsze użycie Bergen Progrunt.

Przygotowanie i nanoszenie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem, wałkiem lub agregatem malarskim. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą maks. 5%. Po zakończeniu prac umyć narzędzia wodą.

Wysychanie

Czas schnięcia jednej warstwy: ok. 2 godziny (zależnie od nasiąkliwości podłoża, temperatury i wilgotności).

Wydajność

Do 10 m^2/l w zależności od porowatości i nasiąkliwości podłoża. Dodatkowo: dzięki wyższemu kryciu Progrunt White Premium, przy optymalnej aplikacji farby nawierzchniowej może wystarczyć jedna warstwa wykończeniowa.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5–25˚C. Chronić przed dziećmi.

Termin ważności

24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu.

Opakowania: 10l

BEZPIECZEŃSTWO:

Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki produktu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Odczyn pH (PN-EN ISO 787-9): 8 - 9
Gęstość orientacyjna (g/cm^3) (PN-EN ISO 2811-1): ok. 1,65
Połysk (PN-EN 13300): max 3 (przy kącie 85˚)
Lepkość (min): min 4500 mPa s
LZO kat. A/g/FW, 30 g/l: < 30 g/l
Czas schnięcia powłoki (20 ˚C, 50 % RH): 1 godz.